

Ficha técnica

GILMEMPUR IMPRIMACIÓN ADHERENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación adherente acuosa a base de ligantes especiales y que sirve de puente de unión entre el soporte y la capa de pintura de Membrana de Poliuretano Monocomponente al agua GILMEMPUR.

PROPIEDADES

Elevada resistencia a la hidrólisis y a la alcalinidad.
Fácil aplicación.
Buena elasticidad.

APLICACIONES

Está indicada para preparar las superficies nada o poco porosas o bien polvorientas, y que se pinten con membrana o acabado de poliuretano al agua.
Imprimación para formulaciones de poliuretano base agua proporcionando a éstos un mayor anclaje sobre diferentes soportes (microcemento, rasilla catalana, etc.)

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Satinado transparente.
Densidad: 1.00± 0.05 Kgr/l.
Rendimiento: 4-12 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).
Mín. Tª formación film: 6 °C aproximados.
Secado: 2 horas. Repintado 2-3 horas.
Utiles: Limpieza con agua. Las herramientas y los recipientes deben lavarse inmediatamente con agua limpia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar en buenas condiciones, secos, limpios y consistentes.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogenizar y aplicar el producto sin diluir tal cual se suministra.
Normalmente es suficiente una sola capa, pero si se dan varias capas, es necesario respetar el tiempo de secado entre capas.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.
Las superficies tratadas con este producto, se pueden acabar con cualquier producto al agua aunque no sea de poliuretano, aunque en estos casos se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad.
No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C.
No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 35°C.

ENVASADO: 12L y 4L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.