

FICHA TÉCNICA

ANTISALITRE IMPRIMACION AL AGUA

DEFINICIÓN

Antisalitre Imprimitación base agua constituida por resinas siliconadas reactivas que forman un polímero insoluble y resistente al agua en el transcurso de 24 horas.

PROPIEDADES

- Resistencia a las condensaciones de humedad.
- Gran facilidad de aplicación.
- Gran poder de penetración .
- Totalmente repintable.
- Actúa de barrera de las sales presentes en el sustrato.

USOS

Imprimitación hidrofugante bloqueadora de sales presentes en los materiales de superficies como fachadas, ladrillos, cara vista y etc

CARACTERÍSTICAS

Color

Incoloro/Repintable.

Densidad media

1.05.± 0.05 Kgr/l

Rendimiento

Según método de aplicación

Solubilidad

Total en agua.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

El producto viene para aplicarlo puro sin diluir.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Se necesita que transcurra 24 horas para que la hidrofugación sea buena

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Aplicación

Extender el producto de manera uniforme aplicando una capa que deje la superficie a proteger totalmente humedecida.

Es necesario aplicar sobre material seco y esperar 24 horas si ha llovido y 72 horas en caso de limpiar con chorro de agua.

Al tratarse de un producto repintable aplicar el producto de acabado que más se ajuste a sus necesidades.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

5 L, y 1 L envases plástico boca ancha.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.